

b (mm)	t (mm) >												
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	0,24	0,31	0,39	0,47									
12	0,28	0,38	0,47	0,57									
14	0,33	0,44	0,55	0,66									
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94								
16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00								
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36					
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94					
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71				
35	0,82	1,10	1,37	1,65	2,20	0,14	3,30	4,12	5,50				
40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	2,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42		
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,30	7,07	8,83	10,6		
50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89	7,85	9,81	11,8	15,7	
60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07	9,42	11,8	14,1	18,8	
65	1,53	2,04	2,55	3,06	4,08	5,10	6,12	7,65	10,2	12,8	15,3	20,4	
70	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,59	8,24	11,0	13,7	16,5	22,0	
80	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,6	15,7	18,8	25,1	31,4
90	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	10,6	14,1	17,7	21,2	28,3	35,3
100	2,36	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42	11,8	15,7	19,6	23,6	31,4	39,3
110			4,32	5,18	6,91	8,64	10,4	13,0	17,3	21,6	25,9	34,5	43,2
120			4,71	5,65	7,54	9,42	11,3	14,1	18,8	23,6	28,3	37,7	47,1
130			5,10	6,12	8,16	10,2	12,2	15,3	20,4	25,5	30,6	40,8	51,0
140			5,50	6,59	8,79	11,0	13,2	16,5	22,0	27,5	33,0	44,0	55,0
150			5,89	7,06	9,42	11,8	14,1	17,7	23,6	29,4	35,3	47,1	58,9

kg/m >

Tolleranze di fabbricazione / Process tolerances / Herstellungstoleranzen / Tolérances de fabrication / Tolerancias de fabricación

b (mm)	10 ≤ b ≤ 40	40 < b ≤ 80	80 < b ≤ 100	100 < b ≤ 120	120 < b ≤ 150	t (mm)	t ≤ 20	20 < t ≤ 40	40 < t ≤ 80
		± 0,75	± 1,0	± 1,5	± 2,0		± 2,5		± 0,5

Lunghezze di fabbricazione / Product lengths / Herstellungslängen / Longueurs de fabrication / Longitudes de fabricación
6 m → 15 m (± 100 mm).